



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

6 IN 1 HELP ZINCO

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto a base di zinco micronizzato, per la protezione di ogni tipo di struttura metallica. Forma un film resistente ed elastico (all'occorrenza sovraverniciabile). Previene la formazione di ossidazioni su materiali ferrosi. Non screpola. La presenza di particelle di alluminio garantisce una tonalità di colore simile alla zincatura galvanica e rendono il prodotto ideale per ritocchi e trattamento di saldature su parti zincate. Asciuga rapidamente.

- CAMPI DI IMPIEGO

Per la protezione di strutture metalliche: tubi, grondaie, recinzioni, attrezzi da lavoro. Forma una pellicola ideale per ritocchi e per trattare le saldature su parti zincate. È un prodotto pronto all'uso, forma un film resistente, elastico, non soggetto a screpolature. Può essere sovraverniciato.

- MODALITÀ D'USO

Pulire e asciugare accuratamente le parti da trattare ed eliminare tracce di ruggine. Agitare bene la bombola

fino a sentire muoversi liberamente la biglia all'interno e continuare per un paio di minuti. Erogare più strati leggeri di prodotto da una distanza di ca. 20 cm. Dopo l'uso, spruzzare per 2 o 3 secondi a bombola capovolta per evitare l'otturazione dell'erogatore.

- Stoccaggio

Validità del prodotto in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente: almeno 3 anni.

- CONFEZIONE

Bombola aerosol
Contenuto 400 ml
Cod.4233

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

| Proprietà | Unità di misura | Valori tipici |
|-------------------------------|-----------------|---------------|
| • Aspetto | | liquido |
| • Colore | | zinco |
| • Odore | | tipico |
| • Peso specifico (base) | Kg/l | 0,750 ÷ 0,800 |
| • Propellente | | GPL |
| • Pressione a 20°C | bar | 3 |
| • Tempo di asciugatura | minuti | 15 ÷ 20 |
| • Resa (per bombola) | m ² | 2 ÷ 2,5 |
| • Resistenza alla temperatura | °C | 140 ÷ 150 |

T.S. 06.07.2020

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: €15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

